

decofill Rauhfaser Reparatur

Gebrauchsfertige Kunstharzspachtelmasse mit Rauhfaserstruktur

Anwendungsbereich:	<i>decofill Rauhfaser Reparatur</i> eignet sich hervorragend zum Ausbessern beschädigter Rauhfaser tapeten. Ideal zum Ausbessern von Dübellöchern, Rissen und ähnlichen Schadstellen. Durch die Struktur paßt sich die Spachtelmasse hervorragend an die Rauhfaserkörnung an. Nicht geeignet für Spachtelarbeiten auf Holz, Metall, Glas und Kunststoff.
Technische Daten:	Rohstoffbasis: Styrol-Acrylat-Dispersion, Füllstoffe, Additive, Holz-faser Dichte: ca. 1,7 g/cm ³ pH-Wert: 8 - 9 Trockenzeit: ca. 1 Stunde je nach Schichtstärke, Saugfähigkeit des Untergrundes und Umgebungstemperatur GISBAU Produkt-Code: M-DF01
Untergrundvorbereitung:	Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Fett, Staub, Schalöl usw.) sein. Tiefe Löcher und Ausbrüche mit <i>decomur Super-Haftspachtel</i> oder <i>decofill innen</i> verspachteln. Stark saugende, sandende oder kreiende Untergründe mit <i>decotric Tiefengrund LF</i> vorbereiten. Offene Nähte der Rauhfaser-Tapeten mit <i>decotric Nahtkleber</i> ankleben.
Verarbeitung:	Die Tube vor der Verwendung gut durchkneten. <i>decofill Rauhfaser Reparatur</i> mit einem Spachtel direkt aus der Tube auf die schadhafte Stelle auftragen und bei Bedarf mit einem Spachtel oder Pinsel die gewünschte Oberflächenstruktur geben. Nach Durchtrocknung kann die gespachtelte Fläche überstrichen werden. Nicht unter +5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Lagerung:	Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!
Artikel-Nr.:	160
Gebindegrößen:	PE-Tube à 330 g