

Produktinformation

FITTINGSLÖTPASTE "Cu-Rofix[®] 3-Spezial"

Gebrauchsfertige Weichlötmasspaste zum Vorverzinnen und Weichlöten in der Kupferrohrinstallation ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Kupferrohr e.V. DVGW-Prüfzeichen DV-0101 AT 2247 (FI058)

Art.-Nr.: 2297605....

Die bleifreien FELDER Fittingslötmassen „Cu-Rofix[®] 3“, „Cu-Rofix[®] 3-Spezial“ und „Cu-Rofix[®] 4“ enthalten keine Stoffe, für die in Richtlinie 2011/65/EU („RoHS“) Beschränkungen bestehen (Blei, Cadmium, Quecksilber, sechswertiges Chrom, PBB bzw. PBDE).

Die Angaben über unsere Produkte sind das Resultat langjähriger Erfahrung, die wir unseren Kunden gern zur anwendungstechnischen Hilfe weitergeben. Da wir jedoch keinen Einfluss auf die Ausführungen der mit unseren Produkten durchgeführten Arbeiten haben, beschränkt sich unsere Haftung auf die in unseren Verkaufsbedingungen bei Qualitätsmängeln vorgesehenen Ersatzleistungen.

Diese Produktinformationen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.

Beschreibung

Gebrauchsfertige Weichlötmetallpaste zum Vorverzinnen und Weichlöten in der Kupferrohrinstallation in Verbindung mit unserem Fittingslot "Cu-Rotin®3".

Auf Basis von Zinkchlorid und Ammoniumchlorid in organischer Zubereitung, ausgezeichnet mit RAL-Gütezeichen

Eigenschaften

Flussmittel nach ISO 9454-1	:	3214 (3.1.1.C)
Legierung nach ISO 9453	:	Sn97Cu3
Metallanteil	:	>60%
Schmelzbereich	:	227-310°C
Zustand	:	pastös
DVGW-Prüfzeichen	:	DV-0101 AT 2247 (FI058)

Anwendung

FITTINGSLÖTPASTE "Cu-Rofix®3-Spezial" mit dem Pinsel auf die zuvor mit FELDER-Reinigungsvlies "Cu-Rovlies" gereinigten Flächen auftragen, die Lötstelle gleichmäßig auf Arbeitstemperatur (ca. 300°C) bringen und danach unser Fittingslot "Cu-Rotin®3" zugeben. Die Lötarbeiten können mittels Flamm- oder Widerstandserwärmung durchgeführt werden. Die Flussmittlrückstände sind korrosiv und müssen direkt nach dem Löten von außen durch Abwischen mit einem feuchten Tuch und Spülen von innen entfernt werden!

Hinweise

Als weitere gütegeprüfte Flussmittel für die Kupferrohrinstallation empfehlen wir unsere Weichlötflussmittel "Cu-Roplus®", "Cu-Roclean®" und "Cu-Roflux®39".

Bei sachgemäßer Lagerung, im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 24 Monate haltbar.

Lieferformen

0,10 kg Runddosen mit Pinselköcher
 0,25 kg Runddosen mit Pinselköcher
 Andere Gebindegrößen auf Kundenwunsch lieferbar