2K-Methylacrylat-Kleber

Produktbeschreibung:	• 2K-Methylacrylat-Kleber wird überall dort eingesetzt, wo herkömmliche Klebstoffe nicht mehr ausreichen. • Witterungs- und alterungsbeständig • Extrem hohe Festigkeit • Beständig gegen viele Chemikalien, Benzin, uvm.
Verarbeitung:	• Die zu verklebenden Teile müssen sauber, öl und fettfrei sein. • Verschlusskappe entfernen und Mischdüse aufdrehen. • 2K-Kleber auftragen und Teile innerhalb von ca. 4 - 6 Minute zusammenfügen. • Die Handfestigkeit ist nach 12 – 15 Minuten erreicht, Endfestigkeit nach 24 Stunden. • Nach Gebrauch Mischdüse entfernen und Verschlusskappe wieder aufsetzen. • Der Klebstoff ist unter Verwendung einer neuen Mischdüse abermals einsatzfähig.
Anwendungsbeispiele:	• Zur Verklebung von Metall, Stein, Holz, Glas, Keramik und harten Kunststoffen.
Lieferart:	• Lieferform: 25 ml Spritze — 1 Stück 50 ml Kartusche — 1 Stück
Lagerzeit:	• ca. 12 Monate bei kühler und trockener Lagerung (+5°C bis +8°C).
Technische Daten:	• Farbe: creme • Viskosität (gemischt): 90.000 Pa.s • Dichte: 0,97 g / ml • Topfzeit: 4 – 6 Minuten • Handfestigkeit: 12 – 15 Minuten • Endfestigkeit: 24 Stunden • Verarbeitungstemperatur: + 10°C bis + 30°C • Härte: 73 Shore • Temperaturbeständigkeit: - 50°C bis + 120°C • Dehnungsfähigkeit: 19 % • Schrumpfung: 5 % • Zugscherfestigkeit (DIN 53283): 29 N / mm² • Scherung ABS: 18 N / mm² • Scherung Alu / Alu: 22 N / mm² • Scherung GFK: 16 N / mm² Scherung Stahl / Stahl: 29 N / mm² Klebespaltüberbrückung: 4 mm
Besondere Hinweise:	• Weitere Hinweise zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

Zur Beachtung:
Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.